

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>	<b>Unités unit</b>	<b>Normes standard</b>	<b>Valeurs values</b>
Dicke / Thickness	mm	ISO 2286-3	0.80 ± 0.10
Flächegewicht / Surface density	g / m <sup>2</sup>	ISO 2286-2	1365
Berstfestigkeit / Bursting pressure	N / mm	ISO 13938-1	38
Medium Beständigkeit / Resistance to fluids		ISO 1817	
Quellung / Immersion <b>PENTANE</b> 72H / 25°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick.%		+3 / + 1.5
Rücktrocknung / Drying 24H / 25°C + 3H / 100°C	«		-0.5 / -0.1
Quellung / Immersion <b>FAM B</b> 72h / 25°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick.%		+16 / +15
Rücktrocknung / Drying 24H / 25°C + 3H / 100°C	«		-2 / -0.5
Quellung / Immersion <b>TOLUENE</b> 72h / 25°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick.%		+14 / +12
Rücktrocknung / Drying 24H / 25°C + 3H / 100°C	«		-2 / -0.6
Quellung / Immersion <b>GASOIL</b> 72h / 80°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick.%		+5 / +1.2
Quellung : Immersion <b>IRM 903</b> 72h / 100°C	ΔM/W%-ΔEp/Thick.%		+4.1 / +1.2
Glasübergangstemperatur / DSC	°C	ISO 11357-1	-19
Querdichtheit / Antiweaking	Jai/Yes - Nein,/No	MOL 8	Nein/No

<b>ELASTOMER Technische DATEN / COMPOUND CHARACTERISTICS</b>	<b>Unités unit</b>	<b>Normes standard</b>	<b>Valeurs values</b>
Elastomer / Elastomer	Type	/	FPM
Farbe / Color	/	/	Noir/Black

<b>GEWEBE Technische DATEN / FABRIC CHARACTERISTICS</b>	<b>Unités unit</b>	<b>Normes standard</b>	<b>Valeurs values</b>
Material / Fibre	Type	/	Aramide
Fahdenzahl (Kette/Schuss) X Count (Warp/Weft)	Nombre-Number/cm	NF EN 1049-2	21 X 18
Dicke / Thickness	mm	ISO 5084	≈ 0.52

Erstell Datum /  
Date of creation : 07/10/2003

Änderung Datum  
Updating : 29/04/2013

IAusgabe-Nr /  
Index : 1

Erstellt vom Labor /  
Edited by the Laboratory :  
A.DUMONT  
Akzeptiert von Leiter Entw. Material /  
Checked by the R&DM Manager :  
J.L BARRAU

**Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessungen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblättern beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Eine Gewähr lässt sich hiervon ableiten.**

The values written above are averaged values from results of several samples.  
All these values are given for information. No guaranty can follow from this document.

· EIGENTUM DER FIRMA EFFBE FRANCE. ES DURFEN WEDER DUPLIKATE GEMACHT NOCH AN DRITTE WEITERVERMITTEL WERDEN OHNE UNSERE AUSDRUCKLICHE ZUSTIMMUNG.

**THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE.**

**THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.**